

Параметры масел 0W20

Парам.	Idemitsu Zepro Eco Medalist	Idemitsu Extreme F-S ECO	Mobil Advance d Fuel Economy	Amsoil OEZQT	Totachi Extra Fuel Economy	Neste CITY PRO	Petro-Canada Supreme Synthetic	Liqui Moly Special Tec AA	Motul 8100 Eco-lite	Kendall GT-1 Full Synthetic with Liquid Titanium	Pennasol Super Extra	Eneos Ecostage	Profix Engine oil	Valvoline SynPower	Total QUARTZ 9000 FUTURE	Ravenol ECS EcoSynth	Syntium 7000
Страна	Япония	Сингапур	США					Германия	Франция			Юж. Корея	Япония				Италия
Истичник	idemitsu.ru	idemitsu.ru	mobil1.ru					liquimoly.ru	motul.com/ru/ru								
Специф. API	SN	SN	CF SL SM SN	SM SN	SN	SN	SL SM	SN	CF SM SN	SN	SN	SN	SN	SN	CF SN		SN
Специф. ILSAC	GF-5	GF-5	GF-5		GF-5		GF-5	GF-5	GF-5	GF-5	GF-5	GF-5	GF-5	GF-5	GF-5		GF-5
Плотность при +15°C	0,8460	0,8481					0,844	0,850	0,845 При +20гр.			--					0.852
Температура вспышки	224	222	224				229	230	224								>200
Вязкость при +40°C	33,46	45,53	44,8				44,1	45,3	47,0								
Вязкость при +100°C	8,186	8,719	8,7				8,3	8,5	8,7								8.6
Точка потери текучести°C	-50	-50					-48	-48	-39								
Индекс вязкости	234	174	173				166	169	168								165
Общее щелочное число KOH	9,59	8,0	8,8				7,9	6,6	7,2								
Кислотное число TAN	2,42																
Вспенивание при +93°C	10-0																
Коррозия на медной пластине 100гр.х3Hr	1(1A)																
Сульфатная зольность			0,8						0,84%								
HTHS при+150°C mPa.s		2.65															
Испаряемость по NOACK при 250°C		13, 90 (Max-15,0 wt%)															

Составил ANDREYKA